

CERTYFIKAT

FARGOTEX SP. Z O.O. • AL. LEGIONÓW 114C • 18-400 ŁOMŻA • TEL. +48 862185390 • WWW.FARGOTEX.PL

| | |
|-------------------------------|--|
| NAZWA WZORU DESIGN NAME | DANTE |
| RODZAJ TKANINY FABRIC TYPE | TKANINA / WOVEN FABRIC |
| SKŁAD COMPOSITION | 46% acrylic, 34% polyester, 14% viscose, 6% linen |
| GRAMATURA WEIGHT | 500 g/m² ± 5% |
| SZEROKOŚĆ WIDTH | 140 cm ± 2 cm |
| GRUBOŚĆ THICKNESS | |

| BADANA CECHA / TEST TYPES | METODA BADANIA / TEST METHOD | WYNIK / RESULT |
|--|------------------------------|---|
| TEST MARTINDALE MARTINDALE ABRASION | ISO 12947- 2 | cykli cycles 70 000 |
| PRZESUWALNOŚĆ NITEK SEAM SLIPPAGE | ISO 13936- 2 | osnowa / wątek warp/ weft 4,5 mm / 4,5 mm |
| ODPORNOŚĆ NA TARCIE COLOUR FASTNESS TEST | ISO 105- X12 | sucha / mokra dry / wet 4 / 3/4 |
| WYTRZYMAŁOŚĆ NA ROZDARCIE TEAR STRENGHT | ISO 13937- 3 | osnowa / wątek warp/ weft 278 N / 331 N |
| WYTRZYMAŁOŚĆ NA ROZCIĄGANIE TENSILE STRENGHT | ISO 13934- 1 | osnowa / wątek warp/ weft 1270 N / 1932 N |
| ODPORNOŚĆ NA ŚWIATŁO COLOUR FASTNESS TO LIGHT | ISO 105- B 02 | 5 |
| PILING PILLING | ISO 12945- 2 | 4 |



ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

Tord Koivrola

PREZES ZARZĄDU